

## **tesakrepp 4309**

### **Temperaturbeständiges Abdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung bis 120°C**

#### **Produktbeschreibung/ Anwendung:**

tesakrepp 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Abdeckband, das speziell über eine hohe Anfaßklebkraft verfügt. Das Produkt ist für Abdekarbeiten beim Farbspritzen von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschließender Ofentrocknung bis 120°C geeignet.

tesa 4309 besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung auf der Bandrückseite. Das Produkt kann für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen verwendet werden. Nach der Ofentrocknung läßt sich tesakrepp 4309 reißen- und rückstandsfrei abziehen.

#### **Abmessungen:**

Standardrollenlänge:	50 m
Breiten:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

#### **Technische Daten: (Mittelwerte gemäß BDF-Prüfmethoden)**

Träger:	Spezialpapier	Reißkraft (längs): <sup>1)</sup>	105 N/25 mm
Gesamtdicke: <sup>1)</sup>	170 µm	Reißdehnung: <sup>1)</sup>	13 %
Klebkraft/ Stahl: <sup>1)</sup>	8,75 N/25 mm	Temperatur- beständigkeit: <sup>2)</sup>	bis 120 °C (1 h)

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation    <sup>2)</sup> Anwendungstechnische Eigenschaft

3622-01/00